

Sucupira

Diploporis purpurea

Hoogte 27-30 m, maximaal 45 m hoog. De meestal rechte takvrije stam zonder wortelaanlopen is 18-21 m lang en heeft een diameter van 0,4-0,6 m soms tot 1,2 m.

Groeigebied

Brazilië, Guyana's, Suriname, Venezuela.

Bewerkbaarheid

Door zijn hoge gewicht en voorkomende kruisdraad vrij lastig te bewerken. Sucupira laat zich goed draaien.

Houtbeschrijving

Het bruine tot donkerbruine, soms bruinroodachtige kernhout met fijne lichtere strepen steekt duidelijk af tegen het smalle grijswitte tot geelachtige spint. De kleur wordt wat lichter als het droogt en aan licht en lucht wordt blootgesteld. Het mooi getekende, vaak iets gestreepte hout heeft een matige tot duidelijke glans.

Voornaamste Toepassing

Betimmeringen binnen en buiten, meubelen, trappen, (parket)vloeren, scheepsbouw, carrosseriebouw, snijfineer, draaiwerk, beeldhouwwerk, mesheften enz.