

Am. Kersen

Prunus serotina

Het kernhout van Amerikaans kersen varieert van warm rood tot roodachtig bruin en wordt donkerder na blootgesteld te zijn geweest aan licht. Het spinhout daarentegen is romig wit. Het hout heeft een fijne en gelijkmatige rechte draad, een gladde nerf en kan van nature bruine mergvlekken en gomgangen bevatten.

Groeigebied

De oostelijke Verenigde Staten. De voornaamste exploitatiegebieden zijn Pennsylvania, Virginia, West Virginia en New York.

Bewerkbaarheid

Amerikaans kersen is gemakkelijk te bewerken, te spijkeren en te lijmen en geeft een uitstekend glad oppervlak wanneer het wordt geschuurd, gebeitst en gepolijst. Het droogt tamelijk snel met matig grote krimp, maar bezit goede dimensionale stabiliteit na kunstmatige droging.

Houtbeschrijving

Het kernhout van Amerikaans kersen varieert van warm rood tot roodachtig bruin en wordt donkerder na blootgesteld te zijn geweest aan licht. Het spinhout daarentegen is romig wit. Het hout heeft een fijne en gelijkmatige rechte draad, een gladde nerf en kan van nature bruine mergvlekken en gomgangen bevatten.

Voornaamste Toepassing

Meubilair en kasten, hoogwaardig timmerwerk, keukenkasten, lijsten, betimmering, vloeren, deuren, bootinterieurs, muziekinstrumenten, draaiwerk en snijwerk.